

**Испытательный центр целлюлозно-бумажной продукции  
некоммерческого партнерства «БУМИКС»  
( ИЦ ЦБП НП «БУМИКС» )**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21DM11 от 06.07.2016 г.

194021, г. Санкт-Петербург  
пр. 2-ой Муринский, 49  
Тел.: (812) 297-35-58; 534-99-63  
Тел./Факс: (812) 297-43-77  
e-mail: bumiks@yandex.ru



«УТВЕРЖДАЮ»  
Руководитель Испытательного центра  
*М.И. Егорова*  
М.И. Егорова  
«18» сентября 2017 г.


**Протокол испытаний № 153**

от «18» сентября 2017 г.

1. Наименование и юридический адрес заказчика, представившего продукцию на испытания:  
ООО «Лоймина», 603115, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 11/66.
2. Наименование продукции, тип, марка, предприятие (фирма)-изготовитель, продавец (поставщик), страна: Обои на основе из нетканых композиционных материалов (флизелине).
3. Основание для проведения испытаний: Письмо ООО «Лоймина» № 225/17 от 05.09.2017 г.
4. Дата поступления образцов: «08» сентября 2017 г.
5. Дата проведения испытаний: «18» сентября 2017 г.
6. Акт отбора проб (образцов): № 2 от «05» сентября 2017 г., представленный заказчиком.
7. НД на продукцию:
  - ГОСТ 6810-2002 «Обои. Технические условия» (п.5.4, таблица 1, показатель 3).
8. Оборудование для испытаний: разрывная испытательная машина РМБ-30-2М, зав. № 271( инв.№ 000000024).
9. Испытания проведены на типовых представителях заявленной продукции:  
- обои флизелиновые, т.з. MILASSA, артикул Twins Tw8 004,
10. Результаты испытаний:

Наименование показателя	ГОСТ 6810-2002 п.5.4 табл.3	Фактическое значение показателя для образца	Метод испытания	Отметка о соответствии требованиям НД
1. Разрушающее усилие во влажном состоянии, Н, не менее	6	38	ГОСТ 13525.7-68 ГОСТ 6810-2002 п.7.4	соответствует

Условия проведения испытаний: температура воздуха 22°C, относительная влажность воздуха 50%.



Результаты обработки первичных данных отражены в журнале испытаний образцов продукции № Ж СМК ИЦ 14-01-17.

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Испытания проводили: руководитель ИЦ *Егор* М.И. Егорова

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Полная или частичная перепечатка возможна только по разрешению ИЦ ЦБП НП «БУМИКС».